



ООО «Новоуральский бетонный завод»

инн 6629013710 кпп 662901001

624130 Свердловская обл., г.Новоуральск ,

ул. Монтажников, д. 3, кор. Б

р/сч 40702810016170034078 к/сч 30101810500000000674

Уральский банк сбербанка РФ г.Екатеринбург

БИК 046577674 ОКВЭД 26.63 ОКПО-57665618

ОГРН 1026601725358

Тел/факс (34370)4-67-14(15) E-mail: nov_beton@mail.ru

По техническим вопросам: тел./факс (34370) 2-56-01 E-mail: pto-beton@mail.ru

Директор Сгибнев Валерий Федорович тел.(34370)2-56-01

Свидетельство об аттестации лаборатории №815 выдано 01 июля 2016г.,
действительно до 01 июля 2019г., выдано ФБУ «УРАЛТЕСТ».

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЯ ПЕСКА СТРОИТЕЛЬНОГО	№ <u>2/17</u> От <u>21.07.2017</u> г.
---	--

1	Заказчик: Артель старателей «Нейва» Россия, Свердловская обл, г. Невьянск, ул.Вайнера, д. 86/Б	Договор № 34 от 08.06.16					
2	Место отбора пробы	Проба № 1: участок «Нейва»					
3	Размер фракции, мм	0 - 5					
4	Масса лабораторной пробы	5 кг					
5	Зерновой состав, % (прошло через сито с отверстиями, мм):						
	Размер отверстий сит, мм	2,5	1,25	0,63	0,315	0,16	менее
	Частные остатки, %	5,8	16,6	12,8	41,0	18,4	5,4
	Полные остатки, %	5,8	22,4	35,2	76,2	97,6	
6	Модуль крупности	2,34					
7	Содержание пылевидных и глинистых частиц, % по массе	2,2					
8	Насыпная плотность, кг/м ³	1603					
9	Класс песка	II					
10	Содержание зерен крупностью, % по массе			Факт.	Норм.		
		Св. 10 мм		0	5		
		Св. 5 мм		6,8	15		
		Полный остаток на сите 063		35,2	Свыше 30 до 45		
		Менее 0,16 мм		5,4	15		

Испытание проведено по ГОСТ 8735-88 Песок для строительных работ. Методы испытаний

Заключение: Песок природный фракции 0-5 мм II класса, по модулю крупности классифицируется как средний, соответствует требованиям ГОСТ 8736-2014 «Песок для строительных работ. Технические условия».

Начальник лаборатории

Скорынина С.В.

Протокол действителен только для образцов, подвергнутых испытаниям.

